ASSAFLEX OC F

Mástico bituminoso elastomérico de aplicación en caliente para sellado de fisuras en pavimentos

Descripción

ASSAFLEX OC es un mastico de betún modificado con SBS y carga mineral seleccionada especialmente formulado para realizar sellado de grietas y fisuras en pavimentos de aglomerado asfáltico y hormigón.

Propiedades

Gran absorción de las cargas de tráfico rodado pesado.

Gran adherencia al hormigón, aglomerado asfáltico y metales.

Resistente a condiciones atmosféricas adversas.

Absorbe deformación en tres dimensiones.

Permite apertura al tráfico en pocas horas.

Cumple las prescripciones técnicas marcadas por la Dirección General de Carreteras en los proyectos base para las masillas de sellado y las especificaciones de la norma UNE EN 14188-1 para productos de sellado aplicados en caliente, elástico y no resistentes a carburantes (N1).

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

Deberá estar totalmente sana, limpia y exenta de materiales deleznables, aceites, grasas u otros contaminantes además de presentar una adecuada resistencia en su superficie.

Para limpiar la zona a rellenar, se puede utilizar una lanza térmica, con la que se proyecta un chorro de aire caliente a presión, consiguiendo una perfecta limpieza y un calentamiento previo de las superficies de la fisura, permitiendo una mejor adhesión con el ASSAFLEX OC F.

Preparación del producto:

Se debe de precalentar el ASSAFLEX OC F entre 170ºC y 180ºC durante máximo 5 horas, sin sobrepasar nunca los 210ºC, en caldera de aceite provista de medios mecánicos especialmente preparados para la aplicación del producto.

Aplicación del producto:

Una vez calentado se verte el producto sellando la fisura.

Curado:

Esperar entre una y dos horas antes de la apertura al tráfico, dependiendo de la temperatura ambiente.

Datos técnicos

Tipo: Mastico bituminoso.

Aspecto: Pasta dura.

Color: Negro

Penetración: <50ºC

Anillo Bola: >90ºC

Densidad: ~1,3

Flexibilidad: -10ºC

Temperatura de utilización: 180ºC

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se lavan con disolvente, en frío.

Precauciones especiales

- No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 ºC.
- Este producto, en caliente, puede provocar quemadura. Utilizar guantes y gafas protectoras.
- Evitar la inhalación.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Consumo

Según la junta o fisura.

Presentación

ASSAFLEX OC F se presenta en cajas de 22 kg.

Condiciones de almacenamiento

ASSAFLEX OC F debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases originales cerrados.

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Asfaltos del Sureste, S.A. -ASSA- Pacheca de Abajo, 1 San Pedro del Pinatar 30740 (Murcia)
Tel. 968 180 402 Fax 968 183 951 www.assa.es info@assa.es